

DEPRO MUROLITE®

PEINTURE DE RAVALEMENT FAÇADES

A base de résine pliolite Good-Year®



IDENTIFICATION

Peinture mate garnissante à base de résine pliolite pour la protection et la décoration des façades neuves et anciennes.

Pliolite : propriété de «The Good Year Tire and Rubber Company» Ohio USA.

DESTINATIONS

S'emploie pour tous travaux intérieur/extérieur, et spécialement pour la protection murale des maçonneries, façades, crépis, bétons, fibro-ciment où l'on désire une finition durable.

Insaponifiable, peut s'appliquer directement sur des enduits de ciment.

AVANTAGES

- **Hydrofuge**, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Peinture **garnissante** d'application facile.
- Grande blancheur, non jaunissante, stable aux rayonnements ultraviolets.
- **Séchage rapide**.
- Excellente **adhérence**.
- Excellente **résistance** au vieillissement, aux lavages répétés et en milieu marin.
- **Insaponifiable**, excellente tenue sur fonds alcalins.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES FONDS :

Se conformer au DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.

Travaux neufs : Béton, enduit de ciment, béton cellulaire : Application de 2 couches de DEPRO MUROLITE®. La première couche sera diluée en fonction de la porosité du support (5 % de DILUANT RAPID).

Travaux d'entretien : Anciennes peintures non pulvérulentes : Application de 2 couches de DEPRO MUROLITE®.

Supports farinants, poudreux : Application d'une couche d'impression : DEPRO FIXAFON® ou DEPRO AQUAFIX®.

Métaux ferreux : Appliquer une couche de DEPRO RUST RAPID® ou DEPRO AQUAPRIM®.

Fonds anciens : Lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec. Assainissement fongicide des fonds avec le produit SANISCAR®. Sur peinture à l'huile, nous consulter.

.../...

deproma

défense et protection des matériaux

15, avenue Foch - B.P. 32 - 18201 SAINT-AMAND CEDEX - Tél. 02 48 62 01 50 - Fax 02 48 96 36 13

site : www.deproma.com - e.mail : info@deproma.com

APPLICATION :

Bien homogénéiser avant emploi.
S'applique en deux couches.

MATÉRIELS D'APPLICATION :

Brosse ou rouleau : diluer la 1^{ère} couche à 5% de DILUANT RAPID.

Pistolet airless : diluer les 2 couches de 10 à 15% de DILUANT RAPID.



Température d'application : minimum +5°C ; maximum +30°C

SÉCHAGE À 20°C

Hors poussière : 30 mn.

Sec : 4 à 5 h.

Entre couches : 12 à 24 h, en fonction des conditions atmosphériques.

CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 5 à 7 m² / kg - 7 à 10 m² / L selon support
- Teintes : blanc, ivoire et teintes Pastel Médiacolor®
- Aspect de finition : mat velouté garnissant
- Masse volumique : 1500 kg / m³
- Liant : Résine pliolite
- AFNOR : NFT 36-005 Famille 1 classe 7b1
- Point éclair : 40°C

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Seaux métalliques de 5 et 25 kg.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04059

